



ROLF PROFESSIONAL 0W-30 C3

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло ROLF PROFESSIONAL SAE 0W-30 ACEA C3 производится на основе высококачественных базовых масел с применением передового пакета присадок со сниженным показателем сульфатной зольности, серы и фосфора. Обеспечивает превосходную защиту современных бензиновых и дизельных двигателей от износа и увеличенный интервал замены, способствует продлению срока эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов, обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, гарантируя быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для применения в современных высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателях, использующих передовые системы последующей обработки отработавших газов, такие как дизельные и бензиновые сажевые фильтры (DPF/GPF) и трёхступенчатые катализаторы (TWC), где автопроизводители предписывают применение моторных масел стандарта ACEA C3 или указанных OEM спецификаций.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама.
- Облегченный запуск двигателя и моментальная защита при пуске в холодную погоду способствуют продлению срока службы двигателя
- Снижение выбросов загрязняющих веществ
- Совместимость со всеми современными системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF/GPF, TWC, EGR, SCR)

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3
API SN
BMW LL-04;
MB 229.51/31/52
VW 504.00/507.00
PORSCHE C30

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.839
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12.2
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	69.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5800
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8.6
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8.9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	-52

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.