



ROLF GREASE S7 LC 150 EP – 0/00

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

ROLF GREASE S7 LC 150 EP-0/00 - многоцелевые пластичные смазки произведенные на синтетическом базовом масле, загущенном литиево-кальциевым загустителем, и высокоэффективного пакета присадок, увеличивающих адгезионные, антикоррозионные и антифрикционные свойства смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластичная смазка ROLF GREASE S7 LC 150 EP-0/00 предназначены для смазки подшипников качения и скольжения, соединений втулка/палец, шарниров, крестовин валов, зубчатых передач, а также прочих узлов машин и промышленного оборудования. Смазки подходят для применения в системе ЦСС, где в межсезонье подойдет продукт с классом NLGI 1, а в зимнее время года NLGI 0/00.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Отличная механическая стабильность
- Высокая степень противодействия окислению при высоких температурах
- Предотвращение коррозии
- Стойкость к вымыванию водой, за счет вовлечения кальциевого мыла в состав

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51502/51825: KPHC0/00K-50;
NLGI:0/00;

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	ROLF GREASE S7 LC 150 EP-0/00	Метод
Цвет	красный	визуально
Тип базового масла	синтетическое	-
Тип загустителя	комплексный литиевый	-
Класс консистенции по NLGI	0/00	-
DIN 51502/51825	KPHC0/00K-50	-
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	150	ASTM D445
Температура каплепадения, °C, не ниже	200	ГОСТ 32394-2013
		ГОСТ 32322-2013
		ISO 2176
		ASTM D 2265
Пенетрация, 0,1 мм	355-430	ГОСТ 5346 метод А
		ASTM D217
		ISO 2137
		ГОСТ 7142 метод А
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	35	ASTM D1742
		ASTM D6184
		ГОСТ 9.080
		ASTM D4048
Коррозийное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9490
		DIN 51350/4
Нагрузка сваривания (Pc), кгс	3920	ГОСТ 9490
		DIN 51350/5
Диаметр пятна износа Ди, мм	0,51	ГОСТ 9490
		DIN 51350/5
Диапазон рабочих температур, °C	От -50 до +120	-

*Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.