



ROLF ULTRA 0W-30 C3 SP

ПРЕМИАЛЬНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Rolf Ultra SAE 0W-30 ACEA C3 API SP обеспечивает надёжную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси в цилиндре (LSPI), защиту цепи ГРМ от износа и противодействию образования отложений в турбине, способствует продлению срока службы современных систем снижения токсичности выхлопных газов. В маслах Rolf Ultra нет компонентов российского производства: базовые масла, пакеты присадок Infineum импортируются из Катара, ОАЭ, Италии, Великобритании на завод в РФ, принадлежащий международной компании UPEC, где происходит процесс производства. Такой подход: импорт всех компонентов и брендинг в РФ обеспечивает маслам Rolf Ultra высочайшее качество, гарантию оригинальности и адекватную цену.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в легковых автомобилях, внедорожниках и микроавтобусах с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом, непосредственным впрыском и системами доочистки выхлопных газов, где требуется уровень свойств ACEA C3 или API SP в вязкости 0W-30.

Использование только оригинальных пакетов присадок от одной из крупнейших мировых компаний обеспечивает полное соответствие указанным допускам автопроизводителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает мощность и производительность двигателя, эффективно защищая его от износа и отложений;
- Обладает крайне низким расходом на угар в процессе эксплуатации;
- Обеспечивает легкий старт двигателя при экстремально низких температурах и гарантирует смазывание с первой секунды пуска;
- Отличается пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы, защищая системы очистки выхлопных газов (DPF, GPF, TWC);
- Имеет высокий индекс вязкости, обеспечивая оптимальную работу масла в разных температурных режимах.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SP
ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.52/229.51
OPEL OV0401547
RN0700/0710

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,833
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12,3
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	66,96
Индекс вязкости	ASTM D2270	185
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5 500
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	240
Температура застывания, °C	ASTM D97	- 61

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.