


ROLF PROFESSIONAL 0W-20 C5 SN
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора для удовлетворения требований по совместимости с системами нейтрализации отработавших газов. Превосходно защищает двигатель от износа и может применяться с увеличенными интервалами замены согласно установленных рекомендаций конкретного автопроизводителя. Способствует экономии топлива и обладает отличными низкотемпературными свойствами, что позволяет обеспечить повышенную защиту двигателя при эксплуатации в условиях низких температур. За счет сбалансированного состава предотвращает образование отложений и нагаров в самых термонагруженных узлах и зонах двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ


Рекомендуется для применения в современных высокоэффективных бензиновых и лёгких дизельных двигателях, где используются передовые системы последующей обработки отработавших газов, такие как дизельные и бензиновые сажевые фильтры (DPF/GPF) и трёхступенчатые катализаторы (TWC), где автопроизводители предписывают применение указанных спецификаций.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама
- Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов
- Облегченный запуск двигателя и моментальная защита при пуске в холодную погоду способствуют продлению срока службы двигателя
- Экономия топлива и снижение выбросов загрязняющих веществ
- Совместимость с системами нейтрализации отработавших газов

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SN
 ACEA C5
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
 Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
 MB-Approval 229.71
 Volvo VCC RBS0-2AE
 Porsche C20
 VW 508 00/509 00

ФАСОВКА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-20
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.842
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	8.13
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	43.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	163
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5350
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8.9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9.9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	234
Температура застывания, °C	ASTM D97	-43

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.