



ROLF GT 5W - 30 A5/B5 SL/CF

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Синтетическое моторное масло Rolf GT 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF с технологией Carbon Shield содержит уникальный комплекс детергентов, повышающий способность масла предотвращать образование отложений, обладает повышенной стойкостью к окислению при использовании топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm), тем самым обеспечивая превосходную защиту двигателя от износа и увеличение интервалов замены, способствует быстрому и легкому запуску двигателя при низких температурах

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF GT 5W-30 A5/B5 SL/CF предназначено для применения в современных легковых автомобилях, внедорожниках и микроавтобусах с бензиновым и дизельным двигателями, в том числе оборудованными турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, требующих масел уровня свойств ACEA A5/B5.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продлевает срок службы двигателя и его узлов благодаря улучшенной защите от износа
- Обеспечивает стабильность характеристик при эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла
- Обладает прекрасной термической и антиокислительной стабильностью, минимизируя образование всех видов отложений и поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы
- Имеет превосходные низкотемпературные свойства
- Способствует повышению топливной экономичности двигателя и снижению уровня выброса вредных веществ

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ФАСОВКА

API SL/CF
ACEA A5/B5
Ford WSS-M2C913-C/D



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.8447
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	10.6
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	59.36
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	4050
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	11.0
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9.1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-44

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.