



ROLF PROFESSIONAL SAE 0W-30 API SP ACEA A5/B5

ПРЕМИАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены. Эффективно предотвращает образование всех видов отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для многих типов современных автомобилей, в том числе с высокоэффективными бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом (без сажевых фильтров), многоклапанных двигателей с впрыском топлива, устанавливаемых на легковых автомобилях, внедорожных автомобилях и микроавтобусах. Рекомендовано к использованию там, где требуется уровень свойств API SP, SN, SM, SL ACEA A5/B5

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама.
- Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов.
- Превосходные показатели экономии топлива.
- Облегченный запуск двигателя и моментальная защита при пуске в холодную погоду способствуют продлению срока службы двигателя.
- Обеспечивает увеличенный интервал замены моторного масла.
- Обеспечивает защиту современных двигателей от явления низкоскоростного преждевременного зажигания (LSPI - Low Speed Pre-ignition).

ФАСОВКА

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SP;
ACEA A5/B5;
ACEA A7/B7;
MB 229.6;
BMW LL-01 FE;
Renault RN0700



Арт. 322752

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.839
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	10.24
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	55.48
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5450
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9.0
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	242
Температура застывания, °C	ASTM D97	-44

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.