

Rolf Motorrad Active Pro SAE 15W-50 JASO MA2

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Синтетическое моторное масло Rolf Motorrad Active Pro SAE 15W-50 JASO MA2 специально разработано для высокопроизводительных четырехтактных рядных и оппозитных двигателей BMW Motorrad, в том числе с интегрированной коробкой передач и сцеплением в масляной ванне. Благодаря уникальной смеси базовых масел группы III+ (GTL) и оригинальному сбалансированному пакету присадок гарантирует надёжную работу и имеет стабильную высокую производительность агрегатов даже в условиях экстремальных нагрузок и температур, высокую стойкость к попаданию топлива, воды и пыли, эффективно сохраняет высокий уровень эксплуатационных показателей, обладая низкой испаряемостью, отличными противоизносными, моюще-диспергирующими и антикоррозионными свойствами, а также оптимальными фрикционными характеристиками, обеспечивая точную работу масляного сцепления даже на особо мощных мотоциклах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Rolf Motorrad Active Pro SAE 15W-50 JASO MA2 может использоваться для всех типов четырехтактных двигателей BMW Motorrad, в том числе с интегрированной коробкой передач и сцеплением в масляной ванне, для которых производитель рекомендует применение моторного масла уровня качества API SN или ниже JASO MA2 и вязкости SAE 15W-50


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продлевает срок службы двигателя, коробки передач и сцепления благодаря улучшенной защите от износа
- Обладает стабильными вязкостными характеристиками даже при эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок
- Минимизирует образование всех видов отложений, поддерживая чистоту двигателя благодаря прекрасной термической и антиокислительной стабильности
- Способствует плавному и точному переключению передач в интегрированных КПП

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SN
JASO MA2

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Класс вязкости	SAE	15W-50
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.8425
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	17,59
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	123,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	158
Динамическая вязкость CCS, при -20°C, мПа*с	ASTM D5293	5830
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,29
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	3.3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	264
Температура застывания, °C	ASTM D97	-43

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.