



ROLF PROFESSIONAL 0W-30 C2 SP

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора для удовлетворения требований по совместимости с системами нейтрализации отработавших газов. Превосходно защищает двигатель от износа и может применяться с увеличенными интервалами замены согласно установленных рекомендаций конкретного автопроизводителя. Способствует экономии топлива и обладает отличными низкотемпературными свойствами, что позволяет обеспечить повышенную защиту двигателя при эксплуатации в условиях низких температур. За счет сбалансированного состава предотвращает образование отложений и нагаров в самых термонагруженных узлах и зонах двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для применения в современных высокоэффективных бензиновых и лёгких дизельных двигателях, где используются передовые системы последующей обработки отработавших газов, такие как дизельные и бензиновые сажевые фильтры (DPF/GPF) и трёхступенчатые катализаторы (TWC), где автопроизводители предписывают применение указанных спецификаций или стандарта ACEA C2.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама
- Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов
- Облегченный запуск двигателя и моментальная защита при пуске в холодную погоду способствуют продлению срока службы двигателя
- Экономия топлива и снижение выбросов загрязняющих веществ
- Совместимость с системами нейтрализации отработавших газов, что увеличивает срок службы сажевых фильтров и катализаторов

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C2
API SP
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Ford WSS-M2C950-A
PSA B71 2312
MB 229.61
BMW LL-12 FE
TOYOTA-HONDA-SUBARU

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.839
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	10.5
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	58,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5800
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8.8
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	234
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.